

CHAMESSON BANC 7

Fiche d'identité :



Couleur : **beige, PATE TRES COMPACTE A FOND BEIGE POUVANT COMPORTER DES RAMAGES**
Aspect grain : **PATE TRES COMPACTE**
Bassin : **Châtillonnais**
Lieu d'extraction : **CHAMESSON (21)**
Finitions possibles : **Adouci, Bossagé, Bouchardé, Brut, Ciselé, Eclaté, Egrisé/egrésé, Layé, Sablé, Vieilli**
brossé/brossé
Possibilité de gros volumes : **oui**
Possibilité de formats >2m : **oui**
Chauffage au sol : **oui**

Utilisations possibles :

	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
Revêtement au sol		
Dallage	X	
Trafic collectif intense		
Trafic collectif modéré	X	
Trafic individuel	X	
Revêtement mural mince		
Appui	X	X
Bandeau	X	X
Couronnement	X	X
Élévation	X	X
Rejaillissement	X	X
Revêtement mural	X	X
Soubassement	X	
Mur massif		
Appui	X	X
Bandeau	X	X
Corniche	X	X
Couronnement	X	X
Élévation	X	X
Rejaillissement	X	X
Soubassement	X	
Utilisation en massif		
Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...	X	

Références :

RUE JULES CESAR 8-10 A PARIS, RUE CINO DEL DUCA 24 A PARIS, DRT – RUE DE L'ACADEMIE 3 A STRASBOURG, CAISSE DE RETRAITE DES PHARMACIENS A BOURG LA REINE. 15000 M2 REVÊTEMENT MURAUX INT. ET EXT. SIEGE SOCIAL BRITISH AIRWAYS – AEROPORT DE HEATHROW A LONDRES.

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	-	-	11,8 %	-
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M ³	-	-	2255 KG/M ³	-
Coefficient de capillarité C¹	g.m ⁻² .1/2	-	-	69,3 g.m ⁻² .s-0,5	-
Coefficient de capillarité C²	g.m ⁻² .1/2	-	-	63,0 g.m ⁻² .s-0,5	-
Usure au disque	mm	-	-	30,4 MM	-
Résistance à la flexion	M Pa	-	-	14,9 MPa	-
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	877 N	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	-	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	77,2 MPa	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Géivité	Nb. de cycle	-	-	240 CYCLES	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-