

MAGNY JAUNE

Fiche d'identité :



Couleur : **doré/ jaune, beige, : AMBRE A DORE JAUNE OU JAUNE ROSE, LEGEREMENT RAMAGE, .**
Aspect grain : **LE GRAIN EST MOYEN AVEC DES PETITS TROUS**
Bassin : **Châtillonnais**
Lieu d'extraction : -
Finitions possibles : **Adouci, Bossagé, Bouchardé, Brut, Ciselé, Eclaté, Egrisé/egrésé, Layé, Sablé, Vieilli**
brossé/brossé, Vieilli roulé/roulé
Possibilité de gros volumes : **oui**
Possibilité de formats >2m : **oui**
Chauffage au sol : **oui**

Utilisations possibles :

	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
Revêtement au sol		
Dallage	X	X
Trafic collectif intense		
Trafic collectif modéré	X	X
Trafic individuel	X	X
Revêtement mural mince		
Appui	X	X
Bandeau	X	X
Couronnement	X	X
Élévation	X	X
Rejaillissement	X	X
Revêtement mural	X	X
Soubassement	X	X
Mur massif		
Appui	X	X
Bandeau	X	X
Corniche	X	X
Couronnement	X	X
Élévation	X	X
Rejaillissement	X	X
Soubassement	X	X
Utilisation en massif		
Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...	X	X

Références :

EDF A NANCY ET MONTIGNY LES METZ, PARIS TROCADERO RUES KLEBERT ET LONGCHAMPS, WASHINGTON PLAZA A PARIS, EGLISE ARMENIENNE A BRUXELLES, ASSURANCES ZURICH A LUXEMBOURG, 8000 M2 REVETEMENT MURAUXT. BUREAUX ET CENTRE COMMERCIAL IBC CENTER A PRAGUE. MOELLON

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	-	-	15,9 %	-
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M ³	-	-	2105 KG/M ³	-
Coefficient de capillarité C¹	g.m ⁻² .1/2	-	-	94,0 g.m ⁻² .s-0,5	-
Coefficient de capillarité C²	g.m ⁻² .1/2	-	-	143,8 g.m ⁻² .s-0,5	-
Usure au disque	mm	-	-	27 MM	-
Résistance à la flexion	M Pa	-	-	8,6 MPa	-
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	1024 N	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	46,4 MPa	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Géivité	Nb. de cycle	-	-	240 CYCLES	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-