PIERRE DE MOLAY

Fiche d'identité :

Couleur : **doré/ jaune, beige**
Aspect grain : **Très fin et serré - homogène**
Bassin : **Tonnerrois**
Lieu d'extraction : **MOLAY (89)**
Finitions possibles : **Brut, Eclaté, Vieilli brossé/brossé**
Possibilité de gros volumes : **oui**
Possibilité de formats >2m : **non**
Chauffage au sol : **non**

Utilisations possibles :

INT?RIEUR EXT?RIEUR

Revêtement au sol
- Dallage
- Trafic collectif intense
- Trafic collectif modéré
- Trafic individuel

Revêtement mural mince
- Appui
- Bandeau
- Couronnement
- Elévation
- Rejaillissement
- Revêtement mural
- Soubassement

Mur massif
- Appui
- Bandeau
- Corniche
- Couronnement
- Elévation
- Rejaillissement
- Soubassement

Utilisation en massif
- Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

Références :

Place Granville à Dijon
Gabions - Eco Quartier les Docks de Saint Ouen (93) / Parements muraux - Maison de retraite de Moutiers-Saint-Jean (21) / Pavage - Abbaye de Vézelay (89) / Pavage - Coeur de village Pesmes (70) / Soutènement - Ancien hôpital Paul-Morel de Vesoul (70)

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	-	-	6	-
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M^3	-	-	2500	-
Coefficiant de capilarité C¹	g.m^-2-1/2	-	-	-	-
Coefficiant de capilarité C²	g.m^-2-1/2	-	-	-	-
Usure au disque	mm	-	-	-	-
Résistance à la flexion	M Pa	-	-	18,2	-
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	-	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	-	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Gélivité	Nb. de cycle	-	-	-	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-