


**Fiche d'identité :**



Couleur : **beige, doré/ jaune, Crème parfois rubanée, dorée à ocre clair**  
 Aspect grain : **Grain moyen, veiné, rubané, moucheté beige clair à beige moyen, légèrement ambré, et présence de coquilles fossiles**  
 Bassin : **Châtillonnais**  
 Lieu d'extraction : **BEAUNOTTE (21)**  
 Finitions possibles : **Adouci, Bouchardé, Brut, Poli**  
 Possibilité de gros volumes : **non**  
 Possibilité de formats >2m : **oui**  
 Chauffage au sol : **oui**

**Utilisations possibles :**

INT?RIEUR EXT?RIEUR

**Revêtement au sol**

- Dallage
- Trafic collectif intense
- Trafic collectif modéré
- Trafic individuel

**Revêtement mural mince**

- Appui
- Bandeau
- Couronnement
- Élévation
- Rejaillissement
- Revêtement mural
- Soubassement

**Mur massif**

- Appui
- Bandeau
- Corniche
- Couronnement
- Élévation
- Rejaillissement
- Soubassement

**Utilisation en massif**

- Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

**Références :**

Bornes milliaires de Patrick Berger  
 Margelles de piscines, nombreuses villas de particuliers

**Fiche d'identification :**

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
<b>Porosité ouverte</b>	%	-	-	16,7	NF EN 1936
<b>Densité/ Masse volumique apparente</b>	kg/M <sup>3</sup>	-	-	2240	NF EN 1936
<b>Coefficient de capillarité C<sup>1</sup></b>	g.m <sup>-2</sup> -1/2	-	-	-	-
<b>Coefficient de capillarité C<sup>2</sup></b>	g.m <sup>-2</sup> -1/2	-	-	-	-
<b>Usure au disque</b>	mm	-	-	-	-
<b>Résistance à la flexion</b>	M Pa	-	-	10,2	NF EN 12372
<b>Résistance aux attaches (type I)</b>	N	-	-	-	-
<b>Résistance aux attaches (type IIa)</b>	N	-	-	-	-
<b>Résistance aux attaches (type IIb)</b>	N	-	-	-	-
<b>Résistance à la compression</b>	M Pa	-	-	-	-
<b>Résistance à la compression 2</b>		-	-	-	-
<b>Gélivité</b>	Nb. de cycle	-	-	-	-
<b>Glissance milieu sec</b>		-	-	-	-
<b>Glissance milieu humide</b>		-	-	-	-