

BOIS DORE

Fiche d'identité :



Couleur : **beige**, Pierre de calcaire semi-dur à entrecoques de teinte jaune sur fond blanc gris
 Aspect grain : **Grain fin**
 Bassin : **Châtillonnais**
 Lieu d'extraction : **NOD SUR SEINE (21)**
 Finitions possibles : -
 Possibilité de gros volumes : **non**
 Possibilité de formats >2m : **oui**
 Chauffage au sol : **oui**

Utilisations possibles :

INT?RIEUR EXT?RIEUR

Revêtement au sol

Dallage
 Trafic collectif intense
 Trafic collectif modéré
 Trafic individuel

Revêtement mural mince

Appui
 Bandeau
 Couronnement
 Elévation
 Rejaillissement
 Revêtement mural
 Soubassement

Mur massif

Appui
 Bandeau
 Corniche
 Couronnement
 Elévation
 Rejaillissement
 Soubassement

Utilisation en massif

Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

Références :

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	-	-	15,3	-
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M ³	-	-	2290	-
Coefficient de capillarité C ¹	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Coefficient de capillarité C ²	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Usure au disque	mm	-	-	-	-
Résistance à la flexion	M Pa	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	-	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	-	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Géllivité	Nb. de cycle	-	-	-	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-