

BUXY BLEU

Fiche d'identité :



Couleur : **bleu**
Aspect grain : -
Bassin : **Mâconnais**
Lieu d'extraction : **BUXY (71)**
Finitions possibles : **Adouci, Bossagé, Bouchardé, Brut, Ciselé, Eclaté, Egrisé/egrésé, Flammé, Poli, Vieilli**
brossé/brossé, Vieilli roulé/roulé
Possibilité de gros volumes : **non**
Possibilité de formats >2m : **non**
Chauffage au sol : **oui**

Utilisations possibles :

INT?RIEUR EXT?RIEUR

Revêtement au sol

Dallage
Trafic collectif intense
Trafic collectif modéré
Trafic individuel

Revêtement mural mince

Appui
Bandeau
Couronnement
Elévation
Rejaillissement
Revêtement mural
Soubassement

Mur massif

Appui
Bandeau
Corniche
Couronnement
Elévation
Rejaillissement
Soubassement

Utilisation en massif

Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

Références :

Auditorium CNIT - La Défense - Paris. Hôtel particulier Kenzo - Paris. Santa Monica Mall - Californie USA. Magasins Généraux - Aubervilliers. Centre Commercial - Bourg en Bresse. La gare - Dijon. Aménagement Centre Ville - Toulon.

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	-	-	2	NFEN 1936
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M ³	-	-	2600	NFEN 1936
Coefficient de capillarité C ¹	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Coefficient de capillarité C ²	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Usure au disque	mm	-	-	-	-
Résistance à la flexion	M Pa	-	-	14	12372
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	-	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	-	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Gélivité	Nb. de cycle	-	-	-	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-