

COMBLANCHIEN LEGEREMENT MOUCHETE

Fiche d'identité :



Couleur : **beige, rose, Fond beige rosé parsemé de coquilles, fossiles**
Aspect grain : **Grains très fins**
Bassin : **La Côte**
Lieu d'extraction : **VILLIERS LA FAYE (21)**
Finitions possibles : -
Possibilité de gros volumes : **oui**
Possibilité de formats >2m : **oui**
Chauffage au sol : **oui**

Utilisations possibles :

INT?RIEUR EXT?RIEUR

Revêtement au sol

Dallage
Trafic collectif intense
Trafic collectif modéré
Trafic individuel

Revêtement mural mince

Appui
Bandeau
Couronnement
Elévation
Rejaillissement
Revêtement mural
Soubassement

Mur massif

Appui
Bandeau
Corniche
Couronnement
Elévation
Rejaillissement
Soubassement

Utilisation en massif

Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

Références :

Hopital des Yeux - Riyadh - AS / Centre commercial - Melbourne - Australie / Centre commercial -AMERICANA - New-York / Aménagement centre-ville Valence

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	2	0,5	-	NFEN 1936
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M ³	2700	2500	-	NFEN 1936
Coefficient de capillarité C¹	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Coefficient de capillarité C²	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Usure au disque	mm	-	-	-	-
Résistance à la flexion	M Pa	17	12	-	12372
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	-	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	-	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Gélivité	Nb. de cycle	-	-	-	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-