

Fiche d'identité :



Couleur : **beige**, Couleur miel assez clair avec des petites taches plus sombres dans une pâte homogène
 Aspect grain : **Moyen**
 Bassin : **Châtillonnais**
 Lieu d'extraction : **MONTMOYEN (21)**
 Finitions possibles : -
 Possibilité de gros volumes : **non**
 Possibilité de formats >2m : **oui**
 Chauffage au sol : **oui**

Utilisations possibles :

INT?RIEUR EXT?RIEUR

Revêtement au sol

- Dallage
- Trafic collectif intense
- Trafic collectif modéré
- Trafic individuel

Revêtement mural mince

- Appui
- Bandeau
- Couronnement
- Elévation
- Rejaillissement
- Revêtement mural
- Soubassement

Mur massif

- Appui
- Bandeau
- Corniche
- Couronnement
- Elévation
- Rejaillissement
- Soubassement

Utilisation en massif

Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

Références :

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	-	-	12	-
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M ³	-	-	2380	-
Coefficient de capillarité C ¹	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Coefficient de capillarité C ²	g.m ⁻² -1/2	-	-	-	-
Usure au disque	mm	-	-	-	-
Résistance à la flexion	M Pa	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	-	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	89.5	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Géllivité	Nb. de cycle	240	-	-	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-