

**Fiche d'identité :**



Couleur : **doré/ jaune**  
Aspect grain : **Grain moyen, beige ,clair et jaune**  
Bassin : **Châtillonnais**  
Lieu d'extraction : **VILLAINES EN DUESMOIS (21)**  
Finitions possibles : -  
Possibilité de gros volumes : **oui**  
Possibilité de formats >2m : **oui**  
Chauffage au sol : **oui**

**Utilisations possibles :**

INT?RIEUR EXT?RIEUR

**Revêtement au sol**

- Dallage
- Trafic collectif intense
- Trafic collectif modéré
- Trafic individuel

**Revêtement mural mince**

- Appui
- Bandeau
- Couronnement
- Elévation
- Rejaillissement
- Revêtement mural
- Soubassement

**Mur massif**

- Appui
- Bandeau
- Corniche
- Couronnement
- Elévation
- Rejaillissement
- Soubassement

**Utilisation en massif**

- Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

**Références :**

Le Château de Pommard  
Colonnes du palais de justice de Besançon - Château de Pommard

**Fiche d'identification :**

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
<b>Porosité ouverte</b>	%	-	-	-	-
<b>Densité/ Masse volumique apparente</b>	kg/M <sup>3</sup>	-	-	-	-
<b>Coefficient de capillarité C<sup>1</sup></b>	g.m <sup>-2</sup> -1/2	-	-	-	-
<b>Coefficient de capillarité C<sup>2</sup></b>	g.m <sup>-2</sup> -1/2	-	-	-	-
<b>Usure au disque</b>	mm	-	-	-	-
<b>Résistance à la flexion</b>	M Pa	-	-	-	-
<b>Résistance aux attaches (type I)</b>	N	-	-	-	-
<b>Résistance aux attaches (type IIa)</b>	N	-	-	-	-
<b>Résistance aux attaches (type IIb)</b>	N	-	-	-	-
<b>Résistance à la compression</b>	M Pa	-	-	-	-
<b>Résistance à la compression 2</b>		-	-	-	-
<b>Géllivité</b>	Nb. de cycle	-	-	-	-
<b>Glissance milieu sec</b>		-	-	-	-
<b>Glissance milieu humide</b>		-	-	-	-